

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

KLASYFIKACJA

	Norma	Wartości Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Heterogeniczne podłogi z poli(chloru winylu) na pianie
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Type I

OPIS

	Norma	Wartości Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	2,50 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2900 g/m ²
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,70 mm
Zabezpieczenie powierzchni	-	TopClean
LRV (%)	-	Przejdź do strony produktu.
Kodyfikacja kolorów NCS	-	Przejdź do strony produktu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)

	Norma	Wartości Tarkett
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepłe	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0007-0072-DoP-2024-10
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl -s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl Bf1 -s1 - przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym

DANE TECHNICZNE

	Norma	Wartości Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak (max. 27°C)
Wytrzymałość spoin indywidualna wartość	EN 684	≥ 240 N/50mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔL_w	EN ISO 717-2	14 dB
Antypoślizgowość	EN 16165 national Annex NB.2	R10
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń po 25000 cyklach

ASPEKT ŚRODOWISKOWY, JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

	Norma	Wartości Tarkett
Nadaje się do recyklingu	-	Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Kraj pochodzenia	-	Germany
Green Building Certifications Contribution	-	Tak
EPD	-	Dostępne
Numer EPD	-	S-P-01348
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie	-	Dostępne
SCS Floorscore	-	Tak
Francuski certyfikat emisji LZO	-	A+
Zatwierdzono przez British Allergy Foundation	-	Tak
Całkowita zawartość recyklatu	-	29 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)	-	5,95 kg CO ₂ e /m ²
Wolne od ftalanów	-	100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m ³)
Emisja formaldehydu	-	E1
Wyprodukowano w	-	Europie