SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

KLASYFIKACJA

	Norma	Wartości Tarkett
Typ produktu wg ISO	ISO 10581	Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Type I
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Very Heavy
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu

OPIS

	Norma	Wartości Tarkett
Zabezpieczenie powierzchni	-	iQ PUR
Grubość całkowita	ISO 24346	2 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2650 g/m²
LRV (%)	-	Przejdź do strony produktu.
Kodyfikacja kolorów NCS	-	Przejdź do strony produktu.
Zaprojektowane z myślą o demencji	-	Tak

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)

	Norma	Wartości Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Zgodny
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie cieplne	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)

DANE TECHNICZNE

	Norma	Wartości Tarkett
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤|2|mm dla płytek, ≤|8|mm dla rolek
Test „Clean room"	ISO 14644-1	ISO klasa 3
Test Ryboflawiny	Fraunhofer method	Klasa 0 : Znakomity
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 7
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia wartość zmierzona dla płytek : ≤ 0.25 %, Średnia wartość zmierzona dla rolek : ≤ 0.40 %
Łatwość odkażania	ISO 8690 – DIN 25415	Znakomita

	Norma	Wartości Tarkett
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Odporność na bakterie	ISO 846 Part C	Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak (max. 27°C)
Test pomieszczeń mokrych	EN 13553 Annex A	Wodoszczelne
Wytrzymałość spoin - średnia wartość	EN 684	≥ 400 N/50mm
Antypoślizgowość	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9/R10 - W razie pytań, prośba o kontakt z firmą Tarkett
Antypoślizgowość (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu

ASPEKT ŚRODOWISKOWY, JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

	Norma	Wartości Tarkett
Nadaje się do recyklingu	-	Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emisja formaldehydu	-	E1
Wyprodukowano w	-	Europie
Kraj pochodzenia	-	Sweden
Green Building Certifications Contribution	-	Tak
Numer EPD	-	EPD-EIS-01346
EPD	-	Dostępne
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie	-	Dostępne
SCS Floorscore	-	Tak
Francuski certyfikat emisji LZO	-	A+
Klasa emisji RTS	-	M1
Całkowita zawartość recyklatu	-	25,5 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)	-	3,48 kg CO_2e /m²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)	-	1,81 kg CO_2e /m²
Wolne od ftalanów	-	100% produkcja wolna od ftalanów