

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

KLASYFIKACJA

	Norma	Wartości Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Type II

OPIS

	Norma	Wartości Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	3,15 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3600 g/m²
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2 mm
Zabezpieczenie powierzchni	-	Premium Pro
LRV (%)	-	Przejdź do strony produktu.
Kodyfikacja kolorów NCS	-	Przejdź do strony produktu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)

	Norma	Wartości Tarkett
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0090-DoP-2025-10
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1	EN ISO 9239-1	$\geq 8 \text{ kW/m}^2$
Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Zgodny

DANE TECHNICZNE

	Norma	Wartości Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	$\leq 0.20 \text{ mm}$
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : $\leq 1.00 \%$
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Odporność na bakterie	ISO 846 Part C	Nie sprzyja wzrostowi
Łatwość odkażania	ISO 8690 - DIN 25415	Znakomita
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak (max. 27°C)
Wytrzymałość spoin - średnia wartość	EN 684	$\geq 240 \text{ N/50mm}$
Wytrzymałość spoin indywidualna wartość	EN 684	$\geq 180 \text{ N/50mm}$
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔL_w	EN ISO 717-2	16 dB

	Norma	Wartości Tarkett
Antypoślizgowość	EN 16165 national Annex NB.2	R9/R10 - W razie pytań, prosba o kontakt z firmą Tarkett
Antypoślizgowość (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976)	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu
Pendulum	EN 16165 Annex C	≥ 36
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń

ASPEKT ŚRODOWISKOWY, JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

	Norma	Wartości Tarkett
Nadaje się do recyklingu	-	Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Kraj pochodzenia	-	Sweden
EPD	-	Dostępne
Numer EPD	-	EPD-IES-0016538:006
SCS Floorscore	-	Tak
Francuski certyfikat emisji LZO	-	A+
Klasa emisji RTS	-	M1
Całkowita zawartość recyklatu	-	22 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)	-	6,65 kg CO ₂ e /m ²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)	-	8,43 kg CO ₂ e /m ²
Wolne od ftalanów	-	100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emisja formaldehydu	-	E1
Wyprodukowano w	-	Europie