# Vylon Plus

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

### KLASYFIKACJA

| | Norma | Wartości Tarkett |
|---|---|---|
| **Typ produktu wg ISO** | ISO 10581 | Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW |
| **Zawartość spoiwa** | ISO 10581 | Type II |
| **Klasyfikacja obiektowa** | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
| **Klasyfikacja przemysłowa** | ISO 10874 | 43 Intensywne natężenie ruchu |

### OPIS

| | Norma | Wartości Tarkett |
|---|---|---|
| **Zabezpieczenie powierzchni** | - | PUR |
| **Grubość całkowita** | ISO 24346 | 2 mm |
| **Grubość warstwy użytkowej** | ISO 24340 | 2 mm |
| **Waga całkowita** | ISO 23997 | 3700 g/m² |
| **LRV (%)** | - | Przejdź do strony produktu. |
| **Kodyfikacja kolorów NCS** | - | Przejdź do strony produktu. |

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)

| | Norma | Wartości Tarkett |
|---|---|---|
| **Deklaracja właściwości użytkowych** | EN 14041 | 0019-0031-DoP-2013-07 |
| **Klasa reakcji na ogień** | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| **Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1** | EN ISO 9239-1 | ≥ 8 kW/m² |
| **Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2** | EN ISO 11925-2 | Zgodny |
| **Właściwości elektrostatyczne** | EN 1815 | Antystatyczne (≤ 2 kV) |
| **Przewodzenie cieplne** | EN 12667 | ~0,010 m²•K/W |
| **Antypoślizgowość (EN 13893)** | EN 13893 | Klasa DS (μ ≥ 0,30) |

### DANE TECHNICZNE

| | Norma | Wartości Tarkett |
|---|---|---|
| **Atest morski** | IMO 2010 FTP Code part 2 and 5 | zatwierdzony |
| **Zwijanie pod wpływem ciepła** | EN ISO 23999 | ≤\|8\|mm dla rolek, ≤\|2\|mm dla płytek |
| **Oddziaływanie kółek krzeseł** | ISO 4918 | Brak uszkodzeń |
| **Odporność na światło** | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| **Wgniecenie resztkowe** | EN ISO 24343-1 | Najlepsza zmierzona wartość : 0,04 mm |
| **Stabilność wymiarowa** | EN ISO 23999 | Średnia wartość zmierzona dla rolek : ≤ 0.40 %, Średnia wartość zmierzona dla płytek : ≤ 0.25 % |
| **Odporność chemiczna** | ISO 26987 | Odporne |
| **Odporność na bakterie** | ISO 846 Part C | Nie sprzyja wzrostowi |
| **Ogrzewanie podłogowe** | - | Tak (max. 27°C) |

| | Norma | Wartości Tarkett |
|---|---|---|
| **Wytrzymałość spoin - średnia wartość** | EN 684 | ≥ 240 N/50mm |
| **Wytrzymałość spoin indywidualna wartość** | EN 684 | ≥ 180 N/50mm |
| **Antypoślizgowość** | EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130) | R9 |
| **Antypoślizgowość (EN 16165 Annex C)** | EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96) | PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu |

## ASPEKT ŚRODOWISKOWY, JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

| | Norma | Wartości Tarkett |
|---|---|---|
| **Nadaje się do recyklingu** | - | Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021) |
| **Emisja LZO po 28 dniach** | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| **Emisja formaldehydu** | - | E1 |
| **Wyprodukowano w** | - | Europie |
| **Kraj pochodzenia** | - | Sweden |
| **Green Building Certifications Contribution** | - | Tak |
| **Numer EPD** | - | IES-0001504:003 |
| **EPD** | - | Dostępne |
| **Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie** | - | Dostępne |
| **SCS Floorscore** | - | Tak |
| **Francuski certyfikat emisji LZO** | - | A+ |
| **Całkowita zawartość recyklatu** | - | 25,5 % |
| **Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)** | - | 3,78 kg $CO_2e$ /m² |
| **Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)** | - | 4,81 kg $CO_2e$ /m² |
| **Wolne od ftalanów** | - | 100% produkcja wolna od ftalanów |