

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

KLASYFIKACJA

	Norma	Wartości Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Type II

OPIS

	Norma	Wartości Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	3,15 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3200 g/m ²
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2 mm
Zabezpieczenie powierzchni	-	iQ PUR
LRV (%)	-	Przejdź do strony produktu.
Kodyfikacja kolorów NCS	-	Przejdź do strony produktu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)

	Norma	Wartości Tarkett
Ognioodporność na podkładzie drewnopochodnym	EN 13501-1	Bfl-s1
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepłe	ISO 10456	0,010 m ² ·K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0084-DoP-2023-05
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Zgodny

DANE TECHNICZNE

	Norma	Wartości Tarkett
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	Najlepsza zmierzona wartość : 0,10 mm
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : ≤ 1.00 %
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Odporność na bakterie	ISO 846 Part C	Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak (max. 27°C)
Wytrzymałość spoin - średnia wartość	EN 684	≥ 240 N/50mm

	Norma	Wartości Tarkett
Wytrzymałość spoin indywidualna wartość	EN 684	≥ 180 N/50mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔL_w	EN ISO 717-2	16 dB
Antypoślizgowość	EN 16165 national Annex NB.2	R9/R10 - W razie pytań, prosba o kontakt z firmą Tarkett
Antypoślizgowość (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976)	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń

ASPEKT ŚRODOWISKOWY, JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

	Norma	Wartości Tarkett
Nadaje się do recyklingu	-	Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Kraj pochodzenia	-	Sweden
EPD	-	Dostępne
Numer EPD	-	EPD-IES-0016538:006
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie	-	Dostępne
Francuski certyfikat emisji LZO	-	A+
Całkowita zawartość recyklatu	-	22 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)	-	6,65 kg CO ₂ e /m ²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)	-	8,43 kg CO ₂ e /m ²
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emisja formaldehydu	-	E1