SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

KLASYFIKACJA

	Norma	Wartości Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Type II
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu

OPIS

	Norma	Wartości Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	3,15 mm
Gwarancja obiektowa (w latach)	-	20 lat
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3400 g/m²
Zabezpieczenie powierzchni	-	iQ PUR
Możliwość odnowienia powierzchni	-	Tak
LRV (%)	-	Przejdź do strony produktu.
Kodyfikacja kolorów NCS	-	Przejdź do strony produktu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)

	Norma	Wartości Tarkett
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie cieplne	EN ISO 10456	~0.010 m²•K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0089-DoP-2025-10
Klasa reakcji na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Zgodny

DANE TECHNICZNE

	Norma	Wartości Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	Najlepsza zmierzona wartość : 0,10 mm
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Łatwość odkażania	EN ISO 8690	Znakomita
Odporność na bakterie	ISO 846 Part C	Nie sprzyja wzrostowi
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak (max. 27°C)

	Norma	Wartości Tarkett
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : ≤ 1.00 %
Wytrzymałość spoin - średnia wartość	EN 684	≥ 240 N/50mm
Wytrzymałość spoin indywidualna wartość	EN 684	≥ 180 N/50mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717/2	16 dB
Antypoślizgowość	EN 16165 national Annex NB.2	R9/R10 - W razie pytań, prośba o kontakt z firmą Tarkett
Antypoślizgowość (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu
Pendulum	EN 16165 Annex C	≥ 36

ASPEKT ŚRODOWISKOWY, JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

	Norma	Wartości Tarkett
Nadaje się do recyklingu	-	Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Wyprodukowano w	-	Europie
Kraj pochodzenia	-	Sweden
Green Building Certifications Contribution	-	Tak
Numer EPD	-	EPD-IES-0016538:006
EPD	-	Dostępne
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie	-	Dostępne
SCS Floorscore	-	Tak
Francuski certyfikat emisji LZO	-	A+
Klasa emisji RTS	-	M1
Całkowita zawartość recyklatu	-	22 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)	-	6,65 kg CO_2e /m²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)	-	8,43 kg CO_2e /m²
Wolne od ftalanów	-	100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emisja formaldehydu	EN 717-1	E1