

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

### KLASYFIKACJA

|                          | Norma        | Wartości Tarkett                                    |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Typ produktu wg ISO      | EN ISO 11638 | Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym |
| Zawartość spoiwa         | EN ISO 11638 | Type II                                             |
| Klasyfikacja obiektowa   | EN ISO 10874 | 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu                |
| Klasyfikacja przemysłowa | EN ISO 10874 | 42 Średnie natężenie ruchu                          |

### OPIS

|                                  | Norma     | Wartości Tarkett            |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Grubość całkowita                | ISO 24346 | 3,15 mm                     |
| Gwarancja obiektowa (w latach)   | -         | 20 lat                      |
| Grubość warstwy użytkowej        | ISO 24340 | 2 mm                        |
| Waga całkowita                   | ISO 23997 | 3400 g/m²                   |
| Zabezpieczenie powierzchni       | -         | iQ PUR                      |
| Możliwość odnowienia powierzchni | -         | Tak                         |
| LRV (%)                          | -         | Przejdź do strony produktu. |
| Kodyfikacja kolorów NCS          | -         | Przejdź do strony produktu. |

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)

|                                   | Norma          | Wartości Tarkett             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Właściwości elektrostatyczne      | EN 1815        | Antystatyczne ( $\leq 2$ kV) |
| Przewodzenie ciepłe               | EN ISO 10456   | $\sim 0.010$ m²•K/W          |
| Antypoślizgowość (EN 13893)       | EN 13893       | Klasa DS ( $\mu \geq 0,30$ ) |
| Deklaracja właściwości użytkowych | EN 14041       | 0019-0089-DoP-2025-10        |
| Klasa reakcji na ogień            | EN ISO 13501-1 | Bfl-s1                       |
| Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1  | EN ISO 9239-1  | $\geq 8$ kW/m²               |
| Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2 | EN ISO 11925-2 | Zgodny                       |

### DANE TECHNICZNE

|                             | Norma          | Wartości Tarkett                      |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Wgniecenie resztkowe        | EN ISO 24343-1 | Najlepsza zmierzona wartość : 0,10 mm |
| Oddziaływanie kółek krzeseł | EN ISO 4918    | Brak uszkodzeń                        |
| Odporność na światło        | EN ISO 105-B02 | $\geq 7$                              |
| Łatwość odkażania           | EN ISO 8690    | Znakomita                             |
| Odporność na bakterie       | ISO 846 Part C | Nie sprzyja wzrostowi                 |
| Odporność chemiczna         | EN ISO 26987   | Odporne                               |
| Ogrzewanie podłogowe        | -              | Tak (max. 27°C)                       |

|                                                                         | Norma                        | Wartości Tarkett                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Stabilność wymiarowa</b>                                             | EN ISO 23999                 | Średnia zmierzona wartość : $\leq 1.00 \%$               |
| <b>Wytrzymałość spoin - średnia wartość</b>                             | EN 684                       | $\geq 240$ N/50mm                                        |
| <b>Wytrzymałość spoin indywidualna wartość</b>                          | EN 684                       | $\geq 180$ N/50mm                                        |
| <b>Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - <math>\Delta L_w</math></b> | EN ISO 717/2                 | 16 dB                                                    |
| <b>Antypoślizgowość</b>                                                 | EN 16165 national Annex NB.2 | R9/R10 - W razie pytań, prosba o kontakt z firmą Tarkett |
| <b>Antypoślizgowość (EN 16165 Annex C)</b>                              | EN 16165 Annex C             | PVT $\geq 36$ -Niskie ryzyko poślizgu                    |
| <b>Pendulum</b>                                                         | EN 16165 Annex C             | $\geq 36$                                                |

## ASPEKT ŚRODOWISKOWY, JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

|                                                        | Norma    | Wartości Tarkett                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nadaje się do recyklingu</b>                        | -        | Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021) |
| <b>Wyprodukowano w</b>                                 | -        | Europie                                                                          |
| <b>Kraj pochodzenia</b>                                | -        | Sweden                                                                           |
| <b>Green Building Certifications Contribution</b>      | -        | Tak                                                                              |
| <b>Numer EPD</b>                                       | -        | EPD-IES-0016538:006                                                              |
| <b>EPD</b>                                             | -        | Dostępne                                                                         |
| <b>Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie</b>    | -        | Dostępne                                                                         |
| <b>SCS Floorscore</b>                                  | -        | Tak                                                                              |
| <b>Francuski certyfikat emisji LZO</b>                 | -        | A+                                                                               |
| <b>Klasa emisji RTS</b>                                | -        | M1                                                                               |
| <b>Całkowita zawartość recyklatu</b>                   | -        | 22 %                                                                             |
| <b>Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)</b> | -        | 6,65 kg CO <sub>2e</sub> /m <sup>2</sup>                                         |
| <b>Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)</b>                   | -        | 8,43 kg CO <sub>2e</sub> /m <sup>2</sup>                                         |
| <b>Wolne od ftalanów</b>                               | -        | 100% produkcja wolna od ftalanów                                                 |
| <b>Emisja LZO po 28 dniach</b>                         | EN 16516 | Platinum ( $\leq 10$ µg/m <sup>3</sup> )                                         |
| <b>Emisja formaldehydu</b>                             | EN 717-1 | E1                                                                               |